LECTA

Condat gloss

FICHA DE PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	69	78	89	89	91	95	100	110	125	148	171	190	213	232	285	310	332
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	-	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.73	0.74	0.73	0.74	0.74	0.76	0.76	0.77	0.77	0.81	0.82	0.83
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90.0	91.0	92.5	93.0	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Blancura D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	72	72	72	72	72	73	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Lisura Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1600	1500	1400	1300	1100	1000	1000	1000	850	600	550	500	450	350	250	200	1000
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 01/09/2016

Lecta S. A. (Corporate Headquarters)
Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN

Tel: (+34) 93 482 10 00
Fax: (+34) 93 482 11 70