prisma UP
1SC

CARTONCINI PER STAMPE DI PREGIO
FINE CARDBOARDS
CARTONCINO DI PURA CELLULOSA
SBS CARDBOARD

Grammatura ***Substance***	**ISO 536**	***g/m²***	**170**	**200**	**230**	**250**	**270**	**300**	**330**	**350**	**400**	**450**
Spessore *Caliper*	ISO 534	*µm*	184	230	268	300	324	360	396	427	500	572
Liscio Bekk *Smoothness Bekk*	ISO 5627	*s*	150	150	150	120	120	120	100	100	80	80
Lucido Gardner *Gloss Gardner*	ISO 8254-1	*%*	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Bianco ISO *Brightness ISO*	ISO 2470 (D65)	*%*	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
a* *a**	ISO 5631 (D65)	-	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
b* *b**	ISO 5631 (D65)	-	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5
L* *L**	ISO 5631 (D65)	-	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Rigidita Taber 15 gradi Long. *Stiffness Taber 15 degrees MD*	ISO 2493	*mNm*	1.7	3	5	7.6	8.5	13.5	16	18	32	45
Rigidita Taber 15 gradi Trasv. *Stiffness Taber 15 gradi CD*	ISO 2493	*mNm*	1	1.8	2.6	4.2	4.5	5.5	9	9.5	15	20
Rigidita L&W 15 gradi Long. *Stiffness L&W 15 degrees MD*	ISO 2493	*mN*	32	65	95	130	160	230	330	380	580	850
Rigidita L&W 15 gradi Trasv. *Stiffness L&W 15 degrees CD*	ISO 2493	*mN*	20	35	50	70	85	110	150	180	280	380
Grado di bianco CIE *Whiteness*	ISO 11475	*%*	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131

Finitura *Finishing* Silk

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*, Offset in foglio*Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

burgo