FAVINI

GRAPHIC SPECIALITIES

Favini S.r.l. - Società Unipersonale
Via Alcide De Gasperi 26, 36028 Rossano Veneto (VI), Italy
Tel. +39 0424 54 77 11 Website: www.favini.com
Fax sales: +39 0424 54 77 93 Fax admin: +39 0424 54 06 84

Date Data	4 febbraio 2019
CAUV	L. Sonda

Product / Prodotto
Offset Recycled

Inapa Offset Recycled é o papel 100% reciclado da mais alta qualidade e é certificado pelo FSC®.
As emissões geradas durante a produção deste papel ecológico são totalmente compensadas por créditos de carbono usados para financiar atividades que podem absorver CO2 na atmosfera.
Está disponível em 2 cores diferentes, 8 gramagens e envelopes correspondentes.

Bright White	**Standard**	**Unit**	**90**	**120**	**250**	**300**	**Tollerances**
Grammage	ISO 536	g/m²	90	120	250	300	± 5 %
Thickness	ISO 534	µm	115	153	315	378	± 5 %
Bulk	ISO 534	cm^2/g	1,28	1,28	1,26	1,26	-
CIE Whiteness	ISO 11475	%	134	134	134	134	± 3
Opacity	ISO 2471	%	>89	>92	-	-	-
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	240±50	240±50	500±100	500±100	± 50
Absolute Humidity	ISO 287	%	5,5	6,0	6,5	6,5	± 1,0

White	**Standard**	**Unit**	**80**	**90**	**100**	**120**	**160**	**200**	**250**	**300**	**Tollerances**
Grammage	ISO 536	g/m²	80	90	100	120	160	200	250	300	± 5 %
Thickness	ISO 534	µm	102	115	128	150	200	252	315	378	± 5 %
Bulk	ISO 534	cm^2/g	1,28	1,28	1,28	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	-
CIE Whiteness	ISO 11475	%	96	96	96	96	96	96	96	96	± 3
Opacity	ISO 2471	%	>88	>89	>91	>92	-	-	-	-	-
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	240±50	240±50	240±50	240±50	240±50	500±100	500±100	500±100	-
Absolute Humidity	ISO 287	%	5,5	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	± 1,0

NOTA: Às vezes pequenas diferenças podem ocorrer na tonalidade do papel como resultado do uso de matérias-primas naturais.



Tintas: Para garantir uma boa secagem, os papéis Inapa Offset Recycled devem ser impressos com tintas frescas ou semi-frescas, de preferência novas e não diluídas. O processo de secagem pode ser ligeiramente acelerado pela adição de dessecante extra.

Telas: Para o processo de impressão em offset, recomenda-se um valor de tela de 150 lpi.
Para impressão offset a seco, isso pode ser um pouco mais alto, por exemplo, 200 lpi.
Para elementos gráficos mais pesados e densidades mais altas, deve ser utilizado pó anti-repinte

Tempo de secagem: Permitir 24 horas de tempo de secagem após a impressão.

Impressão e execução: Todos os métodos de impressão, gravação, puncionamento, corte, vinco, laminação e envernizamento UV são possíveis.

Nota: Devido à sua natureza higroscópica, o papel pode mostrar problemas de curvatura se não for acondicionado adequadamente. Para evitar qualquer problema, recomendamos armazenar o papel fechado na sua embalagem original dentro da área de impressão por pelo menois 24-48 horas. Após este tempo de condicionamento, a embalagem pode ser aberta e o papel pode ser utilizado.