Condat matt Périgord

FICHA DE PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	93	104	117	123	140	147	156	182	210	236	265	297	327	392	394
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.5	94.5	95.0	96.0	96.5	97.5	98.0	-	-	-	-	-	-	-
Blancura D65/10º	ISO 11475	-	±3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4
Lisura Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	90
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	≤1.2*STD	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 01/09/2016

Lecta S. A. (Corporate Headquarters)
Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN

Tel: (+34) 93 482 10 00
Fax: (+34) 93 482 11 70