

# Condat matt Périgord

## FICHA DE PRODUCTO

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%															
	TAPPI T410			90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Espesor	ISO 534	µm	±4%															
	TAPPI T411			93	104	117	123	140	147	156	182	210	236	265	297	327	392	394
Opacidad	ISO 2471	%	-2.0															
	TAPPI T519			92.0	93.5	94.5	95.0	96.0	96.5	97.5	98.0	-	-	-	-	-	-	-
Blancura D65/10º	ISO 11475	-	±3															
				121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4
Lisura Bekk	ISO 5627	s	±30%															
	TAPPI T479			-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	90
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	≤1.2*STD															
	TAPPI UM-535			100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7															
				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.  
Última actualización: 01/09/2016